



COMPUESTO GRV-BS-5

TRATAMIENTO DE PIEZAS EN VIBROACABADO

GR-138

Compuesto alcalino recomendado para acero y acero bajo en carbono, con muy buenas propiedades de limpieza, abrillantado y pasivación (protección contra la corrosión). Produce espuma. Contiene sales inorgánicas y solubilizador.

Modo de empleo

Aplicar con dosificación de 5 a 40 ml/litro de agua.

Apariencia

Color

Olor

pH

Densidad

Transparente

Amarillento

Leve

7,8 - 8,6

1050 - 1130 kg/m³

Descripción química Mezcla acuosa a base de ácidos orgánicos, inorgánicos, colorantes e inhibidores de corrosión.

Atención

Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea. - P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/gafas de protección/calzado de protección. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. Contenido máx. en C.O.V.: 19,86 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.

EAN GTIN-13: GR-138

*5



UFI: W8TR-C17U-000F-0QJQ

02/07/26