



ELASTIC FLOW ROJO

REVESTIMIENTO ELÁSTICO IMPERMEABLE

I-3152

Revestimiento elástico, vía agua, de consistencia pastosa, formulado a base de copolímeros en emulsión que, una vez seco, - forma una película flexible, impermeable y duradera. Impermeabilización de cubiertas visitables sobre diversos tipos de soportes: terraza de baldosín catalán, ficrocemento, zinc, aluminio, tejas, ladrillo, morteros, hormigón, láminas asfálticas con acabado en aluminio o pizarra, etc. Protección de paredes medianeras contra filtraciones de agua de escorrentía. Paramentos verticales. Punteo de fisuras. Reparación de tejas y canalones de zinc. Tratamiento de encuentros en chimeneas. Revestimiento acrílico elástico en emulsión acuosa. No asfáltico. Resiste al envejecimiento exterior y mantiene la elasticidad por debajo de 0 °C. Armable con telas y fibras especiales. Especialmente indicado para el tratamiento de hormigón, tejados y terrazas no transitables, así como fachadas agrietadas.

Modo de empleo

La superficie a impermeabilizar debe estar limpia y seca. Antes usar, agitar el producto hasta que esté perfectamente homogéneo. Aplicar una capa de imprimación con el material diluido en proporción de 3:1 (en agua). Una vez seca la imprimación, se procederá a aplica al menos tres capas sin diluir. Antes de aplicar una capa, la anterior debe estar seca.

| | |
|----------------------------|---|
| <i>Apariencia</i> | Pastoso |
| <i>Color</i> | Rojo |
| <i>Olor</i> | Leve |
| <i>pH</i> | 7,1 - 7,9 |
| <i>Densidad</i> | 1500 kg/m ³ |
| <i>Descripción química</i> | Disolución acuosa de ácidos inorgánicos |

Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.

UFI: RQRV-YC54-N00E-9CE8

04/04/22

BALBOA CHEMICAL, S.L.